

醫藥品 添加劑에 關한 研究 (第1報)

Shellac添加와 Disintegration에 對하여

藥 品 化 學 科

朴聖培 李德行 尹源庸 尹良均

A Study on Medicine Additives (I)
-on shellac addition and disintegration

Sung Bae Park. Duk Heng Lee. Won Yong Yoon. Yang Kyoon Yoon.

ABSTRACT

Studies on disintegration of sugar coating tablets which was coated with shellac by means of a medicinal additives were examined.

Experimental works were divided four group as SA group, SB group, CA group and CB group.

SA group and SB group were protected with shellac and CA, CB group were not protected with shellac.

Samplings were taken at five times in every group and measurements were carried out in five cases as bellow.

Studies were compared SA, SB group with CA, CB group.

- 1) The time when after just production.
- 2) The time when after three months.
- 3) The time when after six months.
- 4) The time when after nine months.
- 5) The time when after twelve months.

In above experimental works, the results were obtained as following:

- 1) The time of disintegration when after just production in SA group was 24 min. (SD± 1.7min.) while the time of disintegration when after twelve months had increased 48.2min. (SD±3.4min.)
- 2) In SA group also revealed increased time from 23.3min. (SD± 1.4) when after just production to 50.8min. (SD±6.9) when after one year.
- 3) The time of disintegration in CA group(in which the tablets were manufactured as control group and shellac was not used as the medicinal additives) had increased from 23.3min. (SD±1.6) when after just production to 28.9min. (SD±2.4)when after one year smoothly.
- 4) The time of disintegration in CB group in which shellac was not used, also was increased from 23.4min. (SD±2.4) when after just production to 31.1min. (SD±2.3) when after one year.
- 5) In sugar coating tablets which was protected with shellac have disclosed a lot of different time of disintegration in a short term.
- 6) Studies will be continued in relation to the time of disintegration and the effect of shellac on condition of storage in a long term.

目 次

英文抄録

I 緒 論

II 實驗方法

III 實驗結果

IV 考察 및 結論

参考文献

I. 緒 論

医薬品の添加劑が 그 製劑에 있어서 必要不可缺한 位置를 차지하게 된것은 이미 오래된 일이며 이들에 처한 많은 研究가 거듭되어 오고있다. 그리고 製藥工業이 発達함에 따라서 添加劑의 用途도 多樣化 되어 가고 있으며 이들이 製劑에 미치는 影響도 多樣한것이다. 많은 種類의 添加劑中에서 著者等은 우선 Shellac에 처하여 関心을 가졌다. Shellac은 주로 Lacquer와 Varnish에 많이 利用되며 단추 車바퀴 왁스 씨멘트 잉크 축음기 製紙 전기기계 가죽제품 등 여러 分野에 利用 되고있다. 그리고 菓子類의 糖衣와 함께 医薬品에 있어서는 錠劑 醫藥品의 糖衣에 利用되는 것이다. 우리나라의 製藥工業에서도 이를 利用하는 경우가 많은 것으로 알려져 있다. 醫藥品의 糖衣錠에서는 주로 Sugar Coating前에 Protective Coating劑로서 使用되고 있다.

著者等은 糖衣錠에 使用되고 있는 Shellac이 Disintegration에 影響을 미치는지의 與否와 그 關係에 처하여 實驗調查 하였다. 試料를 常法에 따라 製造하고 Shellac을 使用한 group과 使用치 아니한 group으로 分類하여 比較實驗하였기 그結果를 報告한다.

II. 實驗方法

1. 試 料

① 試料의 調製

試料는 1973年 12月에 藥効成分을 含有치 아니한 賦形藥單으로 製劑하였다.

Tabletting;

乳糖과 Starch를 3 : 1로 混合하고 Starch 10%, Gelatin 2%를 녹인 水溶液(顆粒分10kg, 液1.7ℓ)으로 Mixing하고 顆粒하여 乾燥한 後에 Mg-Stearate를 2% 比率로 混合하여 250mg으로 打錠 하였다.

Coating;

처음 Shellac으로 Protective Coating을 3回 實施하고, Gelatin 200g, Sugar 6kg, Water 2ℓ의 溶液으로 6回 Subcoating 한다음, 同溶液으로 5回程度 Smoothing하고, Chocolate Color를 同溶液에 溶解하여 Coloring한 다음, Polishing하였다.

Control group;

앞의 試料와 똑같이 만드는데 Coating에 있어서 Shellac coating過程만을 除外하고 製造하였다.

② 試料의 分類保管

試料의 分類는 SA group과 SB group으로 하고, 對照群의 分類는 CA group과 CB group으로 分類하였다.

SA group;

Shellac coating試料로서 氣密容器에 넣어 室温 暗所에서 保管하였다.

SB group;

Shellac coating 試料로서 開封狀態의 容器에 넣어 햇빛이 잘드는 室内에 保管하였다.

CA group;

對照群으로서 SA group과 同一한 條件으로 保管하였다.

CB group;

對照群으로서 SB group과 同一한 條件으로 保管하였다.

③ 試料의 數

前記한 4個 group에 처하여 各各 7件씩, 全体 28個 試料를 實驗對象으로 하였다.

2. 實驗方法

Disintegration의 時間測定;

大韓藥典의 Disintegration試驗法에 準한.

實驗期間;

第一期 - 生産直后 (1973年 12月)

第二期 - 3個月 經過時(1974年 3月)

第三期 - 6個月 經過時(1974年 6月)

第四期 - 9個月 經過時(1974年 9月)

第五期 - 12個月 經過時(1974年 12月)

III. 實驗結果

1. 第一期 試料의 Disintegration time은 Table I과 같으며 試驗群과 對照群이 모두 最低 20分, 最高 27分 사이에서 完全히 崩解 되었고 平均 23~24分의 Disintegration time을 各各 나타내고 있다.

Table I. Disintegration of samples at the first production

SA group		CA group		SB group		CB group	
Sample (No.)	Disintegration time (min)	Sample (No.)	Disintegration time (min)	Sample (No.)	Disintegration time (min.)	Sample (No.)	Disintegration time (min.)
SA- 1	22	CA- 1	23	SB- 1	20	CB- 1	22
2	25	2	24	2	24	2	22
3	26	3	20	3	22	3	21
4	21	4	25	4	23	4	24
5	27	5	26	5	25	5	23
6	23	6	21	6	26	6	25
7	24	7	24	7	23	7	27
Mean ±SD	24.0 ±1.7		23.3 ±1.6		23.3 ±1.4		23.4 ±2.4

Table II. Disintegration of samples after the three months

SA group		CA group		SB group		CB group	
Sample (No.)	Disintegration time (min.)	Sample (No.)	Disintegration time (min.)	Sample (No.)	Disintegration time (min.)	Sample (No.)	Disintegration time (min.)
SA- 1	22	CA- 1	24	SB- 1	26	CB- 1	24
2	27	2	23	2	24	2	23
3	28	3	21	3	22	3	25
4	24	4	26	4	28	4	23
5	28	5	24	5	29	5	26
6	25	6	25	6	25	6	25
7	24	7	23	7	24	7	28
Mean ±SD	25.4 ±2.0		23.7 ± 1.3		25.4 ± 2.0		24.6 2.0

Table III. Disintegration of samples after the six months

SA group		CA group		SB group		CB group	
Sample (No.)	Disintegration time (min.)	Sample (No.)	Disintegration time (min.)	Sample (No.)	Disintegration time (min.)	Sample (No.)	Disintegration time (min.)
SA- 1	28	CA- 1	26	SB- 1	31	CB- 1	26
2	32	2	24	2	32	2	24
3	41	3	23	3	30	3	26
4	29	4	29	4	39	4	25
5	31	5	25	5	37	5	29
6	33	6	24	6	34	6	27
7	32	7	25	7	30	7	28
Mean ±SD	32.2 ± 2.7		25.1 ± 1.4		33.3 ± 3.0		26.4 ± 2.4

이들의 Disintegration time은 糖衣錠의 基準 時間인 90분에 比하여 상당히 짧은 時間이었다. 이렇게 짧은 時間內에 崩解되었다는 것은 生産直后의 것으로서 生産條件과 함께 保存期間에도 關係가 있을것으로 思料된다.

2. 第二期의 實驗結果는 Table II와 같고 實驗群에 있어서 SA group이 最低 22分, 最高 28分이었고 SB group에서는 最低 22分, 最高 29分으로서 生産直后에 比하여 平均 1~2分 程度의 崩解時間이 늘어난 것을 볼수 있으며 對照群에 있어서도 큰 變化는 볼수없었다.

3. 第三期 試料의 實驗結果는 Table III와 같다. 試驗群에 있어서는 SA group이 最低 28分이며 最高 41分이고 平均 33.3分으로서 第一期와 第二期의 것보다는 相當히 큰 變化를 볼수 있다.

平均時間의 差는 實驗群에 있어서 7~8分이나 增加된 반면 對照群에 있어서는 平均 1~2分 程度의 增加로서 極히 적은 差밖에 볼수 없었다.

特異한 경우의 例로서 SA-3 試料는 生産直后 26分, 3個月后에 28分이었는데 6個月后에는 41分까지 늘어난 경우도 發見되었다.

Table IV. Disintegration of samples after the nine months

SA group		CA group		SB group		CB group	
Sample (No.)	Disintegration time (min.)	Sample (No.)	Disintegration time (min.)	Sample (No.)	Disintegration time (min.)	Sample (No.)	Disintegration time (min.)
SA-1	39	CA-1	26	SB-1	44	CB-1	31
2	46	2	24	2	49	2	29
3	48	3	26	3	43	3	26
4	43	4	28	4	53	4	27
5	40	5	32	5	46	5	36
6	47	6	25	6	46	6	30
7	41	7	27	7	42	7	28
Mean ± SD	43.4 ± 3.7		26.9 ± 1.7		46.1 ± 2.7		29.6 ± 2.4

Table V. Disintegration of samples after the twelve months

SA group		CA group		SB group		CB group	
Sample (No.)	Disintegration time (min.)	Sample (No.)	Disintegration time (min.)	Sample (No.)	Disintegration time (min.)	Sample (No.)	Disintegration time (min.)
SA-1	43	CA-1	26	SB-1	45	CB-1	35
2	45	2	27	2	53	2	29
3	54	3	29	3	44	3	31
4	56	4	31	4	58	4	28
5	46	5	30	5	55	5	36
6	48	6	26	6	48	6	30
7	46	7	34	7	53	7	29
Mean ± SD	48.2 ± 3.4		28.9 ± 2.4		50.8 ± 6.9		31.1 ± 2.3

4. 第四期 試料의 實驗結果는 Table IV 와 같다. 試驗群에 있어서는 SA group이 最低 39分, 最高 48分,

平均 43.4分으로서 3個月前의 試料보다 平均 11.2分이나 增加한것을 볼수 있으며 SB group도 最低 42分, 最高 53分, 平均 46.1分으로서 第三期에 比하면 平均 12.8分이나 增加한 것을 볼수있다.

여기서 SA group보다 SB group이 더 많은 變化를 보인것은 保管條件의 差에서 생긴 것으로 사료된다.

對照群에 있어서는 큰 變化는 없으나 第四期까지의 變化中 相對的으로 多少 增加했다고 볼수있다. 特히 CB group은 平均 3.2分이 늘어나 對照群中에서는 큰 變化를 보였으며 30分을 超過한 경우도 3件이 있었다.

5. 第五期 試料의 實驗結果는 Table V 와 같다. 第四期의 時間變化 보다는 약간의 差가 있으나 상당한 時間變化를 볼수 있다. 試驗群에 있어서는 SA group이 最低 39分, 最高 56分, 平均 48.2分으로 增加하였고 50分以上의 試料도 2件이나 볼수 있었다. SB group 역시 最低 44分에서 最高 58分, 平均 50.8分으로 增加되었으며 12個月이 經過한 本期에서는 50分 以上の 試料도 4件이나 볼수 있었다. 그리고 第一期의 崩解時間에 比하여 2倍以上으로 增加된 試料도 9件이나 볼수 있었다.

한편 對照群에 있어서는 CA group 및 CB group이 현저한 差異를 보이지 않고 적은 變化만을 나타내었다.

IV. 考察 및 結論

第一期로 부터 第五期까지 group別로 볼때 Disintegration time이 一定하게 規則的으로 變化되는것은 아




Fig. 1 Result of disintegration time by preservative period

니지만 SA group은 Fig 1에서 보는바와 같이 처음 製造直后에서 3個月까지 保管하여 實驗한 結果는 큰 變化를 보이지는 않지만 3個月 經過以後에는 急變化를 보였으며 12個月 經過時는 2倍程度의 差가 생겼음을 發見할수 있다. 特히 6個月~9個月 사이에서는 가장 많은 變化를 보였는데 이는 夏節期의 保管狀態에서 오는 影響이 아닌가 推定될 뿐 其他條件에 依한 變化는 發見할수 없었다.

반면 Shellac을 使用하지 아니한 CA group의 경우는 第一期로 부터 第五期까지의 變化가 緩慢 하였고 12個月間에 大部分의 試料가 6分 以內의 變化에 不過하였다. 그러나 이 group도 經時에 따라 緩慢하기는 하지만 多少의 變化가 있음을 指摘해 본다.




Fig. 2 Result of disintegration time by preservative period

그리고 保管條件을 달린한 SB group은 Fig. 2에서와 같이 SA group과 큰 差가 없었으며 다만 SA group에 比하여 僅少한 差異기는 하지만 좀더 많은 變化差가 있음을 볼수 있다. 이 點에 있어서는 CB group도 CA group에 比하여 좀더 큰 變化差가 있음을 볼수 있다. 이것은 保管狀態의 條件關係에서 생긴 變化라고 推定할수 있다.

그리고 第五期까지의 保管으로 생긴 變化는 Shellac을 使用한 試料에서 20分 以上の Disintegration time이 늘어났으며 Shellac을 使用하지 아니한 對照群에서는 8分 以內 었음을 發見하였다. 여기에서 우리는 Shellac이 Disintegration에 상당한 影響을 준다는 推定을 할수 있다고 생각한다.

또 最高值의 Disintegration time이라 하더라도 規定時間 즉 90分 以內 었다는것은 本實驗研究에 使用한

試料에는 藥効成分이 전혀 調製되어 있지않은 點도 關係될 것으로 推定되며 規定時間 90分以內라 할지라도 第一期 實驗値에 比하여 第五期의 實驗値가 2倍의 變化를 가져 왔다는 點에 注視해야 할 것으로 思料되며 試料의 保管狀態에도 場所, 溫度, 湿度等 諸條件에 對한 檢討가 必要할 것으로 思料된다.

以上の 實驗에서 다음과 같은 結論을 얻었다.

(1) Shellac을 使用한 糖衣錠 SA group의 崩解時間은 製造當時 24分 (SD±1.7)에서 12個月 經過時 48.2分 (SD±3.4)으로 增加 되었다.

(2) Shellac을 使用한 糖衣錠 SB group의 崩解時間도 製造當時 23.3分 (SD±1.4)에서 점점 늘어나 12個月 經過時에 50.8分 (SD±6.9)으로 增加 되었다.

(3) Shellac을 使用하지 않고 對照群으로 製造한 CA group의 崩解時間은 製造當時 23.3分 (SD±1.6)에서 緩慢한 變化로 12個月 經過時 28.9分 (SD±2.4)으로 增加되었다.

(4) Shellac을 使用하지 않은 糖衣錠인 CB group의 崩解時間도 製造當時 23.4分 (SD±2.4)에서 12個月 經過時 31.1分 (SD±2.3)으로 增加 되었다.

(5) Shellac으로 Protective coating을 한 糖衣錠은 崩解時間의 差가 큰 經時變化를 이뤘다.

(6) Shellac과 Disintegration의 關係에 對하여는 長期間에 걸친 經時變化와 保管狀態 및 其他條件等を 계속 研究檢討코져 한다.

參考文獻

(1) 大韓藥典(第二改正)

(2) 津田恭介, 野上壽, 製劑工学

(3) 内藤俊一, 錠劑

(4) Cockeran, Levine, J soc,

Physical and chemical properties of Shellac,
Cosmetic chemists, 1961,