

물품검수조서

물품수량	레미콘 25-27-150		44	m ³
납품자	영업감찰번호	220-82-00293 (경인레미콘협동조합 - 배조용)	02-539-2651	
계약금액	일금사천이백일만칠천삼백사십원정		₩	42,017,340
납품금액	일금삼백이십칠만오천삼백육십원정		₩	3,275,360
계약체결년월일	2016년 6월 29일			
납품기한	2018년 5월 30일			
납품년월일	2018년 4월 9일			
검수년월일	2018년 4월 9일			
검수장소	사천교 확장 및 성능개선공사 현장내 작업장			
상기와 같이 검수하였습니다.			담당	팀장
			과장	

2018년 4월 9일

검수자 직책 책임기술자

성명: 정의현



분야별기술자

성명: 김형모

김형모

입회자 직책 현장대리인

성명: 강광용



물품검사(수) 내역서

물품번호 분류-식별	물품명	단위	단가 (원)	계약상의 수량	전회까지 납품수량	금회 검사(수)량	누계량
	규격명						
30111505 - 10063102	레미콘 (2차) 25-24-150	m ³	67,240	12	-	-	-
30111505 - 10063106	레미콘 (2차) 25-27-150	m ³	72,240	585	541	44	585
30111505 - 10063094	레미콘 (2차) 25-21-80	m ³	61,470	3	-	-	-

레미콘 타설관리표

타설일자	규격	타설위치	수량	비고
18/3/27	25-27-150	바닥판보강/연석(1차)	30	
18/3/31	25-27-150	바닥판보강/연석(2차)	14	
검수수량			44	

1호기 **레디믹스트 콘크리트** 납품서거래명세서 **734** 암차: 729
 표본번호: KS F 4009 **레디믹스트 콘크리트**
 표준명: 레디믹스트 콘크리트
 인출기관: 한국표준협회
 인출번호: 제 14-0484호
 명칭, 용적 또는 호칭: 보통콘크리트, 모래콘크리트, 고강도콘크리트
 No. 21-5 2018년 03월 27일

사업자등록번호 128-86-91517
 공급자 상 호 우진레미콘(주) **박준**
 사업장소재지 경기도 고양시 덕양구 흥도로 79 (도내동 16)

납품장소 **사천교 확장 및 성능개선공사2**
 운반차번호 734 운전자 **허광은**
 납품시각 출발 14시 02분 도착 시 분
 납품용적 6.00 m³ 누계 30.00 m³

호칭 방법	콘크리트의 종류에 따른 구분	굵은골재의 최대 치수에 따른 구분 mm	호칭강도 MPa	슬럼프 또는 슬럼프 플로 mm	시멘트 종류에 따른 구분

시방배합표 (kg/m³)

시멘트 ①	시멘트 ②	물	회수수	잔골재 ①	잔골재 ②	잔골재 ③	굵은골재 ①	굵은골재 ②	굵은골재 ③	혼화제 ①	혼화제 ②	혼화제 ③	혼화제 ④	혼화제 ⑤	혼화제 ⑥
257	164		267	623		887			55	55			2.57		
물-결합제비				44.7 %				잔골재율				50.3 %			

지정사항 고로슬래그미분말 15%, 플라이애시 15%
 마실완료시간 시 분

비고 공기량: 4.5±1.5% 열화물: 0.3kg/m³ 이하
 보조슈트 가져가세요 010-9281-7066
 인수자 확인 표시사항 확인 **박기준**

우진레미콘(주) WOOJINREMICON CO., LTD.
 연락처 (소비자불만접수처) 031-971-8980 031-938-8030
 FAX 031-938-9030

레디믹스트 콘크리트 납품서거래명세서 **730**
 표본번호: KS F 4009 **레디믹스트 콘크리트**
 표준명: 레디믹스트 콘크리트
 인출기관: 한국표준협회
 인출번호: 제 14-0484호
 명칭, 용적 또는 호칭: 보통콘크리트, 모래콘크리트, 고강도콘크리트
 No. 14-3 2018년 03월 31일

사업자등록번호 128-86-91517
 공급자 상 호 우진레미콘(주) **성명 박준**
 사업장소재지 경기도 고양시 덕양구 흥도로 79 (도내동 16)

납품장소 **사천교 확장 및 성능개선공사2**
 운반차번호 730 운전자 **이성호**
 납품시각 출발 14시 02분 도착 시 분
 납품용적 2.00 m³ 누계 14.00 m³

호칭 방법	콘크리트의 종류에 따른 구분	굵은골재의 최대 치수에 따른 구분 mm	호칭강도 MPa	슬럼프 또는 슬럼프 플로 mm	시멘트 종류에 따른 구분

시방배합표 (kg/m³)

시멘트 ①	시멘트 ②	물	회수수	잔골재 ①	잔골재 ②	잔골재 ③	굵은골재 ①	굵은골재 ②	굵은골재 ③	혼화제 ①	혼화제 ②	혼화제 ③	혼화제 ④	혼화제 ⑤	혼화제 ⑥
257	164		267	623		887			55	55			2.57		
물-결합제비				44.7 %				잔골재율				50.3 %			

지정사항 고로슬래그미분말 15%, 플라이애시 15%
 마실완료시간 시 분

비고 공기량: 4.5±1.5% 열화물: 0.3kg/m³ 이하
 보조슈트 가져가세요 010-9281-7066
 인수자 확인 표시사항 확인 **박기준**

우진레미콘(주) WOOJINREMICON CO., LTD.
 연락처 (소비자불만접수처) 031-971-8980 031-938-8030
 FAX 031-938-9030

물품검수 사진대지

