

시험처리결과표

시료번호: 아-407
 시료종류: 아스콘재료(개질WC-6)
 시험의뢰일: 2016.08.24

시험일자: 2016.08.25
 시험자: 이 순 호

(KS F 2354 : 2013)

.시료의 중량(W1):	1000.6	.수분의 중량(W2):	0
.추출된 골재 중량(W3):	939.6		
.추출된액중의 세립골재분의 중량(W4):		1.6	
.소요된염화메틸렌부피:	<u>2000 ml</u>	샘플부피 :	100 ml
.도가니의 전중량:	<u>59.20</u>	.도가니의 후중량:	<u>59.28</u>
W4=염화메틸렌부피/샘플부피*(도가니후 - 도가니전)			
	W4= 2000	*(59.28 - 59.20)/100 =	1.6
.여지환의 중량증가분(W5):		1.8	
.여지환의 전중량:	<u>14.49</u>	.여지환의 후중량:	<u>16.28</u>
AP함유량:(W1-W2)-(W3+W4+W5)/(W1-W2)*100			
=((1000.6 - 0)-(939.6 + 1.6 + 1.8))/(1000.6 - 0) * 100			
= 5.8			
*AP함유량을 제외한 전체 골재 중량 :		943.0	

체 번	잔유량	통과량	통과율	합격기준	비 고
20mm	0.00	943.0	100.0	100	
13mm	50.74	892.2	94.6	90~100	
10mm	176.32	715.9	75.9	73~90	
5mm	257.45	458.5	48.6	40~60	
2.5mm	170.13	288.3	30.6	25~40	
0.6mm	145.52	142.8	15.1	11~22	
0.3mm	39.14	103.7	11.0	7~16	
0.15mm	30.27	73.4	7.8	4~12	
0.08mm	27.15	46.3	4.9	3~9	
PAN	42.98	3.3			
총 합	939.70				
	시험기준	시방서(wc-6)			