

시험처리결과표

시료번호: 아-471
 시료종류: 아스콘재료(WC-3)
 시험의뢰일: 2016.09.06

(KS F 2354 : 2013)

시험일자: 2016.09.07
 시험자: 이 순 호

.시료의 중량(W1):	1000.7	.수분의 중량(W2):	0
.추출된 골재 중량(W3):	948.7		
.추출된액중의 세립골재분의 중량(W4):	1.6		
.소요된염화메틸렌부피:	<u>2000 ml</u>	.샘플부피:	100 ml
.도가니의 전중량:	<u>59.20</u>	.도가니의 후중량:	<u>59.28</u>
W4=염화메틸렌부피/샘플부피*(도가니 후 - 도가니전)			
	W4= 2000 * (59.28 - 59.20) / 100 =		1.6
.여지환의 중량증가분(W5):	2.2		
.여지환의 전중량:	<u>14.82</u>	.여지환의 후중량:	<u>16.99</u>
AP함유량:(W1-W2)-(W3+W4+W5)/(W1-W2)*100			
= ((1000.7 - 0) - (948.7 + 1.6 + 2.2)) / (1000.7 - 0) * 100			
= 4.8			
*AP함유량을 제외한 전체 골재 중량 :		952.5	

체 번	잔유량	통과량	통과율	합격기준	비 고
25mm	0.00	952.5	100.0	100	
20mm	0.00	952.5	100.0	90~100	
13mm	235.26	717.2	75.3	72~90	
10mm	94.77	622.4	65.3	56~80	
5mm	218.83	403.6	42.4	35~65	
2.5mm	126.33	277.3	29.1	23~49	
0.6mm	123.80	153.5	16.1	10~28	
0.3mm	52.10	101.4	10.6	5~19	
0.15mm	43.60	57.8	6.1	3~13	
0.08mm	33.78	24.0	2.5	2~8	
PAN	21.35	2.6			
총 합	949.82				
	시험방법	시방서 (wc-3)			