


마찰안정도시험

시험번호 : 아=78

시험일자 : 2015-05-19

시험자 : 김득원 김득원

기술책임자 : 박희석 박희석



시료번호	두께1	두께2	두께3	두께4	두께평균	흐름값	안정도	보정계수	보정안정도		
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N		N		
1	63.3	63.3	63.5	63.6	63.43	2.467	3254	10	3254		
2	63.1	63.2	63.3	63.1	63.18	2.73	3350	10.08	3377		
3	63.1	62.9	62.9	63.1	63	2.794	3500	10.125	3544		
4	63.3	63.5	63.5	63.3	63.4	3.481	4472	10.025	4483		
5	63.5	63.5	63.5	63.4	63.48	3.269	4468	10	4468		
6	63.1	63.2	63.4	63.2	63.23	3.015	4458	10.0675	4488		
Avr.	63.2333	63.2667	63.35	63.2833	63.2867	2.95933	3917	10.0496	3935.67	#DIV/0!	#DIV/0!

Remarks :