

## 안정성시험결과표

시험번호: 골 36

시험일: 2016.09.06

시료종류: 굵은골재 (KS F 2507 : 2007)

시험자: 이 우 진

온도:24 °C 습도:49%

체 번호 (mm)	시험전무게 (g)	시험후무게 (g)	감량 (g)	비고
37.5			0.0	
26.5			0.0	
19.1			0.0	
15.0			0.0	
9.5			0.0	
4.75	300.10	297.46	2.6	
2.36			0.0	
2.00			0.0	
1.18			0.0	
0.60			0.0	
0.425			0.0	
0.30			0.0	

Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 용액담그기(온도 : 21 °C)	건조(온도 : 105 °C)
08/25 16:00 ~ 08/26 09:00	08/26 09:00 ~ 14:00
08/29 15:00 ~ 08/30 08:00	08/30 08:00 ~ 13:00
08/31 15:00 ~ 09/01 08:00	09/01 08:00 ~ 13:00
09/01 15:00 ~ 09/02 09:00	09/02 09:00 ~ 14:00
09/05 15:00 ~ 09/06 08:00	09/06 08:00 ~ 13:00

걸리는체	통과하는 체	각군무게백분율	손실무게백분율	골재손실백분율
(mm)	(mm)	(%)	(%)	(%)
65.0	75.0	0.00		
60.0	65.0	0.00		
50.0	60.0	0.00		
37.5	50.0	0.00		
26.5	37.5	0.00		
19.1	26.5	0.00		
15.0	19.1	0.00		
9.5	15.0	5.00		
4.75	9.52	93.00	0.88	0.82
2.36	4.75	2.00		
2.00	2.36	0.00		
1.18	2.00	0.00		
0.60	1.18	0.00		
0.425	0.60	0.00		
0.30	0.425	0.00		
0.18	0.3	0.00		
0.15	0.18	0.00		
PAN	0.15	0.00		
합 계		100.00	0.9	0.8