





2. 철근탐사시험 DATA



Rc - Rader 철근탐사시험도





Rc - Rader 철근탐사시험도





Rc - Rader 철근탐사시험도

B-MODE(수직단면도)				B-MODE(수직단면도)			
							
배근간격	125	피복두께	65	배근간격	180	피복두께	70
측정철근	주철근			측정철근	배력철근		
측정위치	가락지하차도(가락) 천정부 sta.130m			측정위치	가락지하차도(가락) 천정부 sta.130m		

B-MODE(수직단면도)				B-MODE(수직단면도)			
							
배근간격	125	피복두께	60	배근간격	200	피복두께	65
측정철근	주철근			측정철근	배력철근		
측정위치	가락지하차도(일원) 천정부 sta.176m			측정위치	가락지하차도(일원) 천정부 sta.176m		

Rc - Rader 철근탐사시험도







Rc - Rader 철근탐사시험도

B-MODE(수직단면도)				B-MODE(수직단면도)			
배근간격	100	피복두께	45	배근간격	160	피복두께	55
측정철근	주철근			측정철근	배력철근		
측정위치	천호지하차도(천호) 천정부 sta.135m			측정위치	천호지하차도(천호) 천정부 sta.135m		



B-MODE(수직단면도)				B-MODE(수직단면도)			
배근간격	100	피복두께	45	배근간격	200	피복두께	50
측정철근	주철근			측정철근	배력철근		
측정위치	천호지하차도(길동) 천정부 sta.220m			측정위치	천호지하차도(길동) 천정부 sta.220m		

Rc - Rader 철근탐사시험도

B-MODE(수직단면도)				B-MODE(수직단면도)			
							
배근간격	100	피복두께	45	배근간격	150	피복두께	50
측정철근	주철근			측정철근	배력철근		
측정위치	천호지하차도(천호) 좌벽체 sta.135m			측정위치	천호지하차도(천호) 좌벽체 sta.135m		

B-MODE(수직단면도)				B-MODE(수직단면도)			
							
배근간격	100	피복두께	50	배근간격	150	피복두께	50
측정철근	주철근			측정철근	배력철근		
측정위치	천호지하차도(길동) 우벽체 sta.175m			측정위치	천호지하차도(길동) 우벽체 sta.175m		

Rc - Rader 철근탐사시험도



Rc - Rader 철근탐사시험도

