



서울특별시 품질시험소

우 06763 서울시 서초구 테봉로 131(우면동 15) / 전화 (02) 3462 - 7213~4 / 전송 (02) 3462 - 7210
 처리부서 : 토질재료시험과(본관1층), 과장 : 김재승, 담당 : 김득원

문 서 번 호 : 토질재료시험과-

시 행 일 자 : 2017. 5.

수 신 :

참 조 :

제 목 : 암석 시험성적서 회신

시 험 성 적 서

공 사 명 : 시험완료일 : 2017. 5. 19.
 시 험 번 호 : 타164-2 (NO.) 시료채취장소 : 기술책임자 : 김 재 승 김 재 승
 시 료 종 류 : 암석 시험 대상량 : 1건 시 험 자 : 김 득 원 김 득 원
 시 험 접 수 일 : 2017. 5. 17. 시 료 채 취 자 : 시료채취일

| 시 료 번 호 | 압 축 강 도 Mpa(=N/mm ²) | | | 탄 성과 속 도(km/sec) | | | 비 중 흡수율 | | | |
|-----------------|----------------------------------|-------|-------|------------------|-----|-----|---------|-----|--------|-----|
| | 시 료 크 기(mm) | 개 개 | 평 균 | 시 료 크 기(mm) | 개 개 | 평 균 | 비 중 | 평 균 | 흡수율(%) | 평 균 |
| 1 | 50*50*50 | 126.2 | 114.6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | | 85.0 | | | - | | - | | | |
| 3 | | 106.2 | | | - | | - | | | |
| 4 | | 99.0 | | | - | | - | | | |
| 5 | | 156.7 | | | - | | - | | | |
| 미끄럼저항지수(BPN) 평균 | | | - | | | | | | | |

※ 시험방법 : KS F 2519 : 2015, KS F 2518:2015, KS F 2375:2016

※ 위 내용은 의뢰자가 제공한 시료의 시험결과임.

(강도환산 적용 : 1Mpa=1N/mm², 1kgf = 9.8N, 1N/mm² = 10.204 kgf/cm²)


서울특별시 품질시험소장

TEST CERTIFICATE

압축시험

| | | |
|-----------|-------------|--------------|
| Tested by | Reviewed by | Certified by |
| | | |

| TEST CONDITION | | | |
|----------------|---------------------|------|-----------|
| 시험일자 | 2017년 5월 19일 7시 45분 | 시험구분 | 50'50 |
| 시험자 | 김민성 김득원 | 제작일 | |
| 시험명 | 압축 | 시험번호 | 17-타154-2 |
| 시험장소 | | 시험재료 | 김민성 김재승 |
| 시험목적 | | | |



| NO | 연속극도 C.stren [kgf/mm ²] | 연속하중 C.Load [kg.] | | | | | |
|---------|---|-------------------------|--|--|--|--|--|
| MAX | - | - | | | | | |
| MIN | - | - | | | | | |
| 1 | 13.07 | 32663.50 | | | | | |
| 2 | 8.99 | 22483.25 | | | | | |
| 3 | 11.22 | 28038.00 | | | | | |
| 4 | 10.52 | 26290.25 | | | | | |
| 5 | 16.55 | 41374.00 | | | | | |
| AVERAGE | 12.07 | 30169.80 | | | | | |

서울시포집시험소