


굽힘시험성적서

시험번호 : 14-시-139
 시험규격 : 300x600x9.0mm
 시험온도 :
 의뢰자 :
 기준강도 :
 시험자 : 김 현 호

시험일자 : 2014-10-13
 시험장소 : 품질시험소 재료시험실
 제조처 :
 채취장소 :
 기준신율 :
 기술책임자 : 문 상 목



시료번호	시편크기	단면적	최대하중	굽힘강도			소요시간		
	mm	mm ²	N	N/mm ²			H:M:S		
1	300*9.0	60	1,179.00	19.7			0:00:39		
2	300*9.0	60	1,045.00	17.4			0:00:38		
3	300*9.0	60	1,220.00	20.3			0:00:45		

Remarks :