

굽힘시험성적서

시험번호 : 14-시-154

시험일자 : 2014-11-12

시험규격 :

시험장소 :

시험온도 :

제 조 처 :

의뢰자 :


채취장소 :

기준강도 :

기준신율 :

시험자 김현호

확인자 오화철



시료번호	시편크기	단면적	최대하중	굽힘강도			소요시간		
	mm	mm ²	N	N/mm ²			H:M:S		
1	90*11	40.33	1,854.00	46			0:01:08		
2	90*11	40.33	1,842.00	45.7			0:01:07		
3	90*11	40.33	1,533.00	38			0:00:55		

Remarks :